



技术数据表

DOWSIL™ 593 Fluid

可交联型硅油

特性和优点

- 防止被水性材料污染
- 提供疏水性
- 无溶剂
- 气味小/低黄变

应用

- DOWSIL™ 593 为皮革表面提供疏水性。

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
外观		无色至浅黄色粘稠液体
有机硅含量	%	100
25°C (77°F) 的粘度	mm ² /s	700
25°C (77°F) 的折射率		1.409
闪点 (闭杯)	°C °F	> 100 > 212

描述

当涂布在皮革表面时，DOWSIL 593 硅油与适度高粘度的 DOWSIL™ 200 硅油特性相似，但疏水性更好。

操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 WWW.CONSUMER.DOW.COM.CN 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

储存与有效性

当存储在原装未开封容器中且存储温度不超过 25°C (77°F) 时，本产品自生产之日起使用寿命为 30 个月。

包装

本产品包装在 25 kg 小桶和 200 kg 大桶中。

样本为 250 g 一包。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 www.consumer.dow.com.cn，或咨询您当地的陶氏代表。

<http://www.consumer.dow.com.cn>

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

