


技术数据表

VORASURF™ DC 197 Additive

用于生产硬质泡沫的有机硅表面活性剂

组成

VORASURF™ DC 197 添加剂是非水解型有机硅聚醚表面活性剂。



上图所示结构为通用的有机硅聚醚共聚物结构，并非特指 VORASURF DC 197 添加剂。

有机硅共聚物聚醚支链:

72% 环氧乙烷
0% 环氧丙烷

有机硅共聚物有机硅主链: 28%

应用

用于生产硬质泡沫，喷涂配方，也适用于聚酯系统。

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	数值
粘度	340 cSt
外观	琥珀色液体
比重	1.05
闭杯闪点	71°C

使用方法	推荐使用 VORASURF DC 197 添加剂制备硬质聚氨酯泡沫。制备此类泡沫时，其用量为每 100 份多元醇使用 0.5~2 份 VORASURF DC 197。最佳表面活性剂用量由特定发泡配方决定。
操作注意事项	本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 ZH.CONSUMER.DOW.COM 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。
储存与保质期	自生产之日起 30 个月。
包装	本产品为圆桶和提桶装。
使用限制	本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。
健康和环境信息	为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。 有关详情，请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com，或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

