



'TORAY'

A DOW and TORAY Joint Venture

テクニカルデータシート

DOWSIL™ L-7001

各種塗料系でレベリング剤として機能するポリエーテル変性シリコーン

特徴と長所

- 塗料添加剤としてレベリング性を向上しハジキを防止します
- 水系、溶剤系、UV 硬化系の塗料、インキ、コーティング剤に使用できます

組成

- ポリエーテル変性シリコーン
- 有効成分 100%

用途

- DOWSIL™ L-7001 は、溶剤系塗料、水系木工塗料、自動車部品塗料、UV インキおよびプラスチックコーティングのレベリング剤として使用できます。

代表特性

出荷規格ではありません。

試験方法	試験項目	単位	測定値
	外観		黄褐色液体
	粘度	mm ² /s	2400
	比重		1.025
	屈折率		1.444
	HLB (計算値)		5

使用方法

DOWSIL™ L-7001 の塗料添加剤としての標準添加量は 0.1-0.5wt%ですが、十分な性能を得るには、事前テストの徹底が必要です。

使用上の注意

使用に際し必要な安全情報は本データシートには記載されていません。ご使用の前に、安全な使用や身体的および健康上の危険に関する情報のため、安全データシート(SDS)および容器ラベルをよく読んでください。安全データシート(SDS)はウェブサイト、dow.com/ja-jp にアクセスしてお求めいただけます。

包装単位

- 100 g サンプルボトル
- 1 kg 缶
- 20 kg ペール缶

©TM: ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社の商標
DOW TORAY の商標の TORAY の部分は、使用許諾のもとで使用している東レ株式会社の商標です。
DOWSIL™ L-7001

医療・医薬品用途への制限

本製品は（ヘルスケア用途製品を除き）一般工業用途向けに開発・製造されたものです。弊社製品は、医療または医薬用途向けに適合するものとして、試験されておりません。また、そのように表明されるものでもありません。

健康および環境に関する情報

弊社は、お客様の製品安全の必要性をサポートするために、広範囲におよぶプロダクト・スチュワードシップの組織、および各地域にて対応可能な製品安全並びに法令順守のスペシャリストで構成されたチームを有しています。

さらなる詳細な情報については、弊社のウェブサイト dow.com/ja-jp、または弊社の担当営業までご連絡下さい。

dow.com/ja-jp

免責事項：使用条件や適用法令は場所によって異なり、また、時の経過により変更される場合がありますので、お客様におかれましては、本書記載の製品及び情報がお客様の使用（用途）に適しているかどうかを判断し、お客様の作業現場及び廃棄について、適用法令の遵守を確実にする責任があります。また、弊社又はその他の者が所有する特許権の侵害がないことを表明・保証するものではありません。本書記載の製品は、ダウが事業展開する特定の地域で販売あるいは使用できない場合があり、紹介された内容に関しては、特定の国での使用（用途）が承認されていない場合があります。「ダウ」又は「弊社」への言及は、特に明記しない限り、お客様に製品を販売するダウの法人を意味します。商品適格性又は特定目的のための適合性についての默示的保証はすべて明示的に除外され、保証するものではありません。



A DOW and TORAY Joint Venture