



A DOW and TORAY Joint Venture

テクニカルデータシート

DOWSIL™ SR 2472 Resin

特徴と長所

- 離型性に優れたシリコーン皮膜を形成します。
- 高温で加熱することにより硬化します。
- 食品用の金型に使用することができます。

組成

- シリコーンレジン溶液(イソパラフィン、トルエン)

用途

- 離型コーティング

代表特性

出荷規格ではありません。

試験項目	単位	測定値
外観		無色ないし淡黄色液状
比重(25°C)		0.8
粘度	mm ² /s	2

製品概要

DOWSIL™ SR 2472 Resin はシリコーンレジンです。乾燥・硬化させることにより基材表面に強固なシリコーン皮膜を形成します。

使用方法

被塗物表面はほこり、油分などのない清浄で乾燥した状態にして塗布してください。塗装はハケ塗り、ディップ、スプレーなど各種の方法で塗装できます。塗装後溶剤を乾燥させたのち高温で加熱することにより離型性に優れた皮膜を与えます。

使用上の注意

使用に際し必要な安全情報は本データシートには記載されていません。ご使用の前に、安全な使用や身体的および健康上の危険に関する情報のため、安全データシート(SDS)および容器ラベルをよく読んでください。安全データシート(SDS)はウェブサイト、dow.com/ja-jp にアクセスしてお求めいただけます。

保証期間

冷暗所(25°C以下)にて未開封の状態で製造後 12ヶ月。

包装単位

各種ご用意しておりますので、お近くのダウ・東レまでお問い合わせください。

表 1: 塗膜硬度（規格値ではありません）

	Appearance	Pencil hardness
230°C, 60 分	無色透明	4H
230°C, 120 分	無色透明	6H

表 2: 剥離力（規格値ではありません）

	単位	Test conditions
剥離力	N/m	ポリエステルテープ(38 mm) 剥離速度 0.3 m/min

硬化条件 230°C、60 分

医療・医薬品用途への制限 本製品は（ヘルスケア用途製品を除き）一般工業用途向けに開発・製造されたものです。弊社製品は、医療または医薬用途向けに適合するものとして、試験されておりません。また、そのように表明されるものでもありません。

健康および環境に関する情報 弊社は、お客様の製品安全の必要性をサポートするために、広範囲におけるプロダクト・スチュワードシップの組織、および各地域にて対応可能な製品安全並びに法令順守のスペシャリストで構成されたチームを有しています。

さらなる詳細な情報については、弊社のウェブサイト dow.com/ja-jp、または弊社の担当営業までご連絡下さい。

廃棄上の注意 地方自治体（都道府県、市町村など）、国の規制に従って廃棄してください。空の容器に有害な物質が残留していることもあります。その物質と容器は安全かつ合法的な方法で廃棄する必要があります。

処理および廃棄の手順が地方自治体（都道府県、市町村など）、国の規制に準拠していることを確認するのは利用者の責任になります。詳しくは、ダウ技術担当者までお問い合わせください。

プロダクト・スチュワードシップ 製品を製造、流通、使用するすべての人々とその生活環境は、ダウの重要な関心事です。その関心が礎となり、製品に関する安全、健康、環境面の情報を評価し、従業員および社会の人々の健康と環境を保護するために適切な措置を講じるというダウのプロダクト・スチュワードシップの哲学を支えています。ダウのプロダクト・スチュワードシップ・プログラムの成功を担っているのは、各製品の初期コンセプトや調査にはじまり、製造、使用、販売、廃棄、リサイクルにいたる、ダウ製品に関わるすべての人々です。

©TM: ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社の商標
DOW TORAY の商標の TORAY の部分は、使用許諾のもとで使用している東レ株式会社の商標です。

DOWSIL™ SR 2472 Resin

© 2019-2025 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

お客様へのお知らせ

How Can We Help You Today?

ダウは、ダウ製品の使用目的から外れる方法や試験されていない方法でのご利用がないよう、人体の健康と環境品質双方の観点から製造プロセスおよびダウ製品の用途をご確認いただくことを強くおすすめします。ご質問にはダウの担当者が回答し、適切な技術サポートを行います。安全データシートなどダウ製品についての資料をご参照の上、ダウ製品をご使用ください。最新版の安全データシートはダウが提供しております。

弊社は、シリコーン材料・アプリケーション・プロセスに関する豊富な経験をもとに、お客様が求める性能、デザインや製造上の課題解決に貢献しています。

弊社の製品と特性については dow.com/ja-jp をご覧ください。

お客様のニーズにどのようにご一緒に対応させていただかについては dow.com/ja-jp にアクセスし、お客様の最寄の事務所にお問い合わせください。ダウは、世界中にカスタマーサービス、研究開発拠点、アプリケーションサポートチーム、営業所と工場を有し、あらゆる国や地域のお客様のニーズに応えています。

dow.com/ja-jp

免責事項：ダウ又はその他の者が所有する特許権の侵害がないことを表明・保証するものではありません。使用条件や 適用法令は場所によって異なり、また、時の経過により変更される場合がありますので、お客様におかれましては、本書記載の製品及び情報がお客様の使用（用途）に適しているかどうかを判断し、お客様の作業現場及び廃棄について、適用法令の遵守を確実にする責任があります。本書記載の製品は、ダウが事業展開する特定の地域で販売あるいは使用 できない場合があり、紹介された内容に関しては、特定の国での使用(用途)が承認されていない場合があります。「ダウ」又は「弊社」への言及は、特に明記しない限り、お客様に製品を販売するダウの法人を意味します。商品適格性又は特定目的のための適合性についての默示的保証はすべて明示的に除外され、保証するものではありません。



A DOW and TORAY Joint Venture

©TM: ダウ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社の商標
DOW TORAY の商標の TORAY の部分は、使用許諾のもとで使用している東レ株式会社の商標です。

DOWSIL™ SR 2472 Resin

© 2019-2025 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Form No. 26-2089-42-1225 S2D