



技术数据表

SYL-OFF™ 7680-015 Polymer

SYL-OFF™ 7680-015 是注册商标无溶剂型离型涂布剂主剂。

特性和优点

- 不含溶剂
- 快速固化
- 优秀离型效果
- 良好的涂布液寿命
- 离型力特别稳定
- 配方中不含催化剂

应用

SYL-OFF 7680-015 适用于各种基材的：

- 压敏胶带、标签
- 工业用单/双面离型纸
- 防粘包装之应用（包括食品级，参见食品接触）

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
物理形态		液体
化学种类		混合型有机硅氧烷
外观		清澈液体
硅含量	%	100
比重(25°C)		0.97
粘度(25°C)	mPa.s	240

配方资料

SYL-OFF™ 系列使用和配方建议请联络您当地的技术服务部。

应用方法

这种 SYL-OFF 7680-015 聚合物是多组份有机硅离型剂中的一个组份。为了有效使用，必须与适当的 SYL-OFF™ 树脂、催化剂和交联剂混合后使用。

储存与有效性

在 35°C 以下的密闭容器中，此产品自制造日起可储存 24 个月。

UNRESTRICTED – 可与任何人分享

©TM陶氏化学公司（“陶氏”）或其附属公司的商标

SYL-OFF™ 7680-015 Polymer

© 2017 The Dow Chemical Company. 保留所有权利。

操作注意事项

如果皮肤及眼睛有接触到时，会感到不适。请戴安全眼镜及橡胶手套处理。
假如不幸眼睛接触，可用清水冲洗 15 分钟。万一不幸吞咽，则赶快找医师。
此产品为低毒性，但是如果进入肺部可能会有危险。

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。
安全数据表可从陶氏网站 zh.consumer.dow.com 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

食品接触

此产品可能符合 FDA, BGv, Kosher 或其它食品接触类法规，请联络您当地的销售办事处。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com，或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

