



## ENGAGE™ 8003

### Polyolefin Elastomer

#### Descrição geral

O Elastômero Poliolefínico ENGAGE™ 8003 é um copolímero de etileno-octeno com excelentes características de fluidez e bom desempenho em uma ampla gama de aplicações de elastômeros termoplásticos para uso geral.

O ENGAGE 8003 oferece incríveis propriedades de impacto em blendas com polipropileno (PP) e polietileno (PE). Também oferece alta capacidade de absorção de carga e extraordinária capacidade de cura com peróxido. Quando reticulado com peróxido, silano ou irradiação, oferece excepcionais propriedades de resistência ao envelhecimento térmico, compression set (deformação à compressão) e resistência a intempéries, e pode ser usado para produzir isolamentos elétricos e revestimentos externos de alto desempenho.

#### Principais Características:

- Em pellets
- Excelentes características de fluidez
- Melhor impacto em polipropileno e polietileno
- Alta capacidade de absorção de carga
- Cura com peróxido, silano e radiação
- Excepcional resistência ao envelhecimento térmico, compression set (deformação à compressão) e resistência a intempéries
- Atende à regulamentação U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2c
- Atende às regulamentações EU, No 10/2011
- Atende à regulamentação do Japan Hygienic Olefin and Styrene Plastics Association
- U.S. FDA DMF

#### Aplicações:

- Elastômeros termoplásticos para uso geral
- Fios e Cabos
- Modificação de impacto

Físicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Densidade	0,885 g/cm³	0,885 g/cm³	ASTM D792
Índice de fusão (190°C/2,16 kg)	1,0 g/10 min	1,0 g/10 min	ASTM D1238
Viscosidade Mooney (ML 1+4, 250°F (121°C))	22 MU	22 MU	ASTM D1646
Mecânicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Módulo de Tensão - 100% Secante <sup>1</sup> (Moldagem por compressão)	696 psi	4,80 MPa	ASTM D638
Tensão <sup>1</sup> (Na Ruptura, Moldagem por compressão)	2640 psi	18,2 MPa	ASTM D638
Alongamento <sup>1</sup> Na Ruptura, Moldagem por compressão	640 %	640 %	ASTM D638
Módulo de Flexão 1% Secante : Moldagem por compressão	4890 psi	33,7 MPa	ASTM D790
2% Secante : Moldagem por compressão	4730 psi	32,6 MPa	
Elastômeros	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Resistência ao Rasgo <sup>2</sup>	348 lbf/in	61,0 kN/m	ASTM D624
Dureza	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Dureza A Escala, Moldagem por compressão	84	84	ASTM D2240
D Escala, Moldagem por compressão	31	31	

Térmicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Temperatura de transição do vítreo (DSC)	-50,8 °F	-46,0 °C	Método Interno
Temperatura de Amolecimento Vicat	145 °F	63,0 °C	ASTM D1525
Temperatura de fusão (DSC) <sup>3</sup>	171 °F	77,0 °C	Método Interno
Temperatura de cristalização máxima (DSC)	140 °F	60,0 °C	Método Interno

## Notas

Estas são apenas propriedades típicas e não devem ser consideradas como especificações. Os utilizadores devem confirmar os resultados efectuando os seus próprios testes.

---

<sup>1</sup> 20 in/min (510 mm/min)

---

<sup>2</sup> Matriz C

---

<sup>3</sup> 10°C/min.

## **Gerenciamento do Produto**

A The Dow Chemical Company e suas subsidiárias ("Dow") têm uma preocupação fundamental por todos os que produzem, distribuem e usam seus produtos, bem como pelo ambiente em que vivemos. Esta preocupação é a base de nossa filosofia de Gerenciamento do Produto, pela qual nós avaliamos as informações de segurança, saúde e meio ambiente de nossos produtos e, depois, tomamos as medidas apropriadas para proteger a saúde do funcionário e pública, assim como o nosso meio ambiente. O sucesso de nosso programa de Gerenciamento do Produto está com todas as pessoas envolvidas com os produtos da Dow – desde o conceito inicial e a pesquisa até a manufatura, uso, venda, disposição e reciclagem de cada produto.

## **Aviso ao Cliente**

A Dow incentiva fortemente seus clientes a reverem tanto seus processos de manufatura como as aplicações dos produtos da Dow do ponto de vista da saúde humana e da qualidade do meio ambiente para assegurar que os produtos da Dow não sejam usados para o que não foram destinados ou testados. Os funcionários da Dow estão disponíveis para responder às perguntas e oferecer suporte técnico razoável. As literaturas de seus produtos, incluindo as fichas de informações de segurança de produtos químicos, devem ser consultadas antes que os produtos sejam usados. Estão disponíveis as atuais fichas de informação de segurança de produtos químicos da Dow.

## **Política de Aplicações Médicas**

Todo e qualquer uso de materiais da Dow em aplicação médica, seja um dispositivo, um componente ou qualquer tipo de embalagem primária ou secundária de um objeto ou substância relacionado a medicamentos, precisa ser revisado e aprovado pela Dow antes que qualquer material da Dow seja testado em tal aplicação.

A Dow solicita que os clientes que estão considerando o uso de seus produtos em aplicações médicas, notifiquem a Dow para que possam ser conduzidas avaliações apropriadas.

A Dow não endossa ou reivindica a adequação de seus produtos para aplicações médicas específicas. É responsabilidade do fabricante de dispositivos médicos ou produtos farmacêuticos determinarem se o produto da Dow é seguro, legal e tecnicamente adequado para o uso pretendido. **A DOW NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITA, REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE QUALQUER DE SEUS PRODUTOS PARA USO EM APLICAÇÕES MÉDICAS.**

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante técnico ou de vendas da Dow para solicitar um Formulário de Solicitação de Revisão para Aplicação Médica.

Detalhes adicionais da Política de Solicitações Médicas da Dow estão disponíveis em: <https://www.dow.com/en-us/support/product-safety.html>

## **Política de Tabaco e Maconha**

A Dow não apóia ou pretende que seus produtos sejam usados, direta ou indiretamente, na produção de tabaco, na fabricação de produtos derivados do tabaco, na fabricação e uso de cigarros eletrônicos / vaporização, na produção de maconha ou na fabricação de produtos à base de maconha destinada ao consumo humano, onde o produto Dow (ou seus resíduos) pode estar presente no produto acabado ou ser acusado de facilitar a entrega de nicotina, outros componentes do tabaco, maconha ou componentes de maconha.

## **Política de Uso Perigoso**

A Dow não pretende que seus produtos sejam usados em aplicações destinadas especificamente a prejudicar humanos.

## **Termo de Responsabilidade**

**NOTA:** Não serão inferidas exonerações de nenhuma patente de propriedade da Dow ou de qualquer outra empresa. Considerando-se que as condições de uso e leis aplicáveis poderem diferir de um local para outro, além de poderem sofrer alterações no decorrer do tempo, o Cliente é responsável por determinar se os produtos e as informações contidas nesse documento são apropriadas para seu uso, e garantir que seu local de trabalho e práticas de eliminação estejam em conformidade com as leis aplicáveis e outros decretos governamentais. A Dow não assume obrigações nem responsabilidades pelas informações contidas nesse documento. **NENHUMA GARANTIA É OFERECIDA POR MEIO DESTE; TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO FICAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS.**

**NOTA:** Se os produtos estiverem descritos como "experimentais" ou "em desenvolvimento": (1) as especificações do produto podem não estar totalmente definidas; (2) são requeridos análise de riscos e cuidados no manuseio e uso; (3) há grande possibilidade de a Dow alterar as especificações e/ou suspender a produção; e (4) embora a Dow possa, de tempos em tempos, fornecer amostras desses produtos, ela não é obrigada a fornecer ou comercializar de outra forma tais produtos para qualquer uso ou aplicação, seja qual for.

**AVISO:** Estes dados são baseados nas informações das quais a Dow acredita que são verdadeiras, tal como demonstrados em testes laboratoriais controlados. São oferecidos de boa-fé, mas sem garantia, como condições e métodos de uso de produtos da Dow ficam além de controlo da Dow. A Dow recomenda que o usuário prospetivo determine a adequação destes materiais e sugestões antes de adotá-los numa escala comercial.

Tanto quanto sabemos, as informações contidas dentro daqui são precisas e fiáveis a partir da data de publicação, mas não assumimos nenhuma responsabilidade pela precisão e pela integralidade de tais informações.

## **Informações adicionais**

<b>América do Norte</b>	<b>Europa/Oriente Médio</b>	+800-3694-6367
EUA e Canada:	1-800-441-4369	+31-11567-2626
	1-989-832-1426	+800-783-825
México:	+1-800-441-4369	
<b>América Latina</b>	<b>África do Sul</b>	+800-99-5078
Argentina:	+54-11-4319-0100	
Brasil:	+55-11-5188-9000	
Colômbia:	+57-1-219-6000	<b>Ásia/Pacífico</b>
México:	+52-55-5201-4700	+800-7776-7776 +603-7965-5392

[www.dow.com](http://www.dow.com)

Este documento é destinado para uso dentro da América do Norte, América Latina, Ásia/Pacífico, Europa

Publicado em 2000-11-30

© 2022 The Dow Chemical Company

