



FINGERPRINT™ DFDC-7525 NT

Polyethylene Resin

Descrição geral

A resina de polietileno de média densidade FINGERPRINT™ DFDC-7525 NT é produzida com a tecnologia de processo UNIPOL™. Tem como uso pretendido as aplicações de fitas de microirrigação de paredes finas e extrusão de perfis. A DFDC-7525 NT apresenta boas características de estiramento, produzindo fitas com um confiável equilíbrio entre facilidade de extrusão e rigidez.

Também tem utilidade como um componente de mistura para modificar e melhorar as propriedades físicas de resinas de polietileno de alta pressão, baixíssima densidade, linear de baixa ou alta densidade. Aplicações externas requerem a adição de estabilizador de raios UV para manter as excelentes propriedades sob longos períodos de exposição a raios UV. O masterbatch de negro de fumo a uma concentração de 6,5% da Dow DFNF-0092 oferece uma adequada resistência a raios UV.

Principais Características:

- Propriedades de alta resistência à tração
- Propriedades de alta resistência ao alongamento
- Excelente resistência ao arrebentamento

Aditivo Deslizante: nenhum

Aditivo Antibloqueio: nenhum

Atendimento a Normas Industriais:

- ASTM D 3350: cell classification PE234510A

Aditivo

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| • Antibloqueio: No | • Deslizamento: No | • Auxiliar de Processamento: No |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|

Físicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Densidade	0,939 g/cm³	0,939 g/cm³	ASTM D792
Índice de fusão			ASTM D1238
190°C/2,16 kg	> 0,15 g/10 min	> 0,15 g/10 min	
190°C/21,6 kg	20 g/10 min	20 g/10 min	
Resistência à quebra por tensão ambiental, ESCR ¹			ASTM D1693A
F0	> 2000 hr	> 2000 hr	
Mecânicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Tensão ¹			ASTM D638
Limite de elasticidade	3800 psi	26,2 MPa	
Na Ruptura	4350 psi	30,0 MPa	
Alongamento ¹ (Na Ruptura)	> 800 %	> 800 %	ASTM D638
Módulo de Flexão ¹	100000 psi	689 MPa	ASTM D790
Dureza	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Dureza ¹ (D Escala)	55	55	ASTM D2240
Térmicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Temperatura de fragilização ¹	< -148 °F	< -100 °C	ASTM D746A
Temperatura de Amoelamento Vicat	241 °F	116 °C	ASTM D1525
Temperatura de fusão (DSC)	257 °F	125 °C	Método Interno
Extrusão	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	
Temperatura de Massa	430 para 480 °F	221 para 249 °C	

Notas sobre a extrusão

Condições de fabrico do filme soprado:

- Tipo de rosca: todos os equipamentos padrão de extrusão comercial.
- Intervalo da temperatura de fusão: 430-480°F (220-250°C)

Notas

Estas são apenas propriedades típicas e não devem ser consideradas como especificações. Os utilizadores devem confirmar os resultados efectuando os seus próprios testes.

¹ Peças moldadas por compressão preparadas de acordo com o procedimento C do método ASTM D 1928. As propriedades irão variar com a alteração das condições de moldagem e do período de maturação.

Gerenciamento do Produto

A The Dow Chemical Company e suas subsidiárias ("Dow") têm uma preocupação fundamental por todos os que produzem, distribuem e usam seus produtos, bem como pelo ambiente em que vivemos. Esta preocupação é a base de nossa filosofia de Gerenciamento do Produto, pela qual nós avaliamos as informações de segurança, saúde e meio ambiente de nossos produtos e, depois, tomamos as medidas apropriadas para proteger a saúde do funcionário e pública, assim como o nosso meio ambiente. O sucesso de nosso programa de Gerenciamento do Produto está com todas as pessoas envolvidas com os produtos da Dow – desde o conceito inicial e a pesquisa até a manufatura, uso, venda, disposição e reciclagem de cada produto.

Aviso ao Cliente

A Dow incentiva fortemente seus clientes a reverem tanto seus processos de manufatura como as aplicações dos produtos da Dow do ponto de vista da saúde humana e da qualidade do meio ambiente para assegurar que os produtos da Dow não sejam usados para o que não foram destinados ou testados. Os funcionários da Dow estão disponíveis para responder às perguntas e oferecer suporte técnico razoável. As literaturas de seus produtos, incluindo as fichas de informações de segurança de produtos químicos, devem ser consultadas antes que os produtos sejam usados. Estão disponíveis as atuais fichas de informação de segurança de produtos químicos da Dow.

Política de Aplicações Médicas

Todo e qualquer uso de materiais da Dow em aplicação médica, seja um dispositivo, um componente ou qualquer tipo de embalagem primária ou secundária de um objeto ou substância relacionado a medicamentos, precisa ser revisado e aprovado pela Dow antes que qualquer material da Dow seja testado em tal aplicação.

A Dow solicita que os clientes que estão considerando o uso de seus produtos em aplicações médicas, notifiquem a Dow para que possam ser conduzidas avaliações apropriadas.

A Dow não endossa ou reivindica a adequação de seus produtos para aplicações médicas específicas. É responsabilidade do fabricante de dispositivos médicos ou produtos farmacêuticos determinarem se o produto da Dow é seguro, legal e tecnicamente adequado para o uso pretendido. **A DOW NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITA, REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE QUALQUER DE SEUS PRODUTOS PARA USO EM APLICAÇÕES MÉDICAS.**

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante técnico ou de vendas da Dow para solicitar um Formulário de Solicitação de Revisão para Aplicação Médica.

Detalhes adicionais da Política de Solicitações Médicas da Dow estão disponíveis em: <https://www.dow.com/en-us/support/product-safety.html>

Política de Tabaco e Maconha

A Dow não apóia ou pretende que seus produtos sejam usados, direta ou indiretamente, na produção de tabaco, na fabricação de produtos derivados do tabaco, na fabricação e uso de cigarros eletrônicos / vaporização, na produção de maconha ou na fabricação de produtos à base de maconha destinada ao consumo humano, onde o produto Dow (ou seus resíduos) pode estar presente no produto acabado ou ser acusado de facilitar a entrega de nicotina, outros componentes do tabaco, maconha ou componentes de maconha.

Política de Uso Perigoso

A Dow não pretende que seus produtos sejam usados em aplicações destinadas especificamente a prejudicar humanos.

Termo de Responsabilidade

NOTA: Não serão inferidas exonerações de nenhuma patente de propriedade da Dow ou de qualquer outra empresa. Considerando-se que as condições de uso e leis aplicáveis poderem diferir de um local para outro, além de poderem sofrer alterações no decorrer do tempo, o Cliente é responsável por determinar se os produtos e as informações contidas nesse documento são apropriadas para seu uso, e garantir que seu local de trabalho e práticas de eliminação estejam em conformidade com as leis aplicáveis e outros decretos governamentais. A Dow não assume obrigações nem responsabilidades pelas informações contidas nesse documento. **NENHUMA GARANTIA É OFERECIDA POR MEIO DESTE; TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO FICAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS.**

NOTA: Se os produtos estiverem descritos como "experimentais" ou "em desenvolvimento": (1) as especificações do produto podem não estar totalmente definidas; (2) são requeridos análise de riscos e cuidados no manuseio e uso; (3) há grande possibilidade de a Dow alterar as especificações e/ou suspender a produção; e (4) embora a Dow possa, de tempos em tempos, fornecer amostras desses produtos, ela não é obrigada a fornecer ou comercializar de outra forma tais produtos para qualquer uso ou aplicação, seja qual for.

AVISO: Estes dados são baseados nas informações das quais a Dow acredita que são verdadeiras, tal como demonstrados em testes laboratoriais controlados. São oferecidos de boa-fé, mas sem garantia, como condições e métodos de uso de produtos da Dow ficam além de controlo da Dow. A Dow recomenda que o usuário prospetivo determine a adequação destes materiais e sugestões antes de adotá-los numa escala comercial.

Tanto quanto sabemos, as informações contidas dentro daqui são precisas e fiáveis a partir da data de publicação, mas não assumimos nenhuma responsabilidade pela precisão e pela integralidade de tais informações.

Informações adicionais

América do Norte	Europa/Oriente Médio	+800-3694-6367
EUA e Canada:	1-800-441-4369	+31-11567-2626
	1-989-832-1426	+800-783-825
México:	+1-800-441-4369	
América Latina	África do Sul	+800-99-5078
Argentina:	+54-11-4319-0100	
Brasil:	+55-11-5188-9000	
Colômbia:	+57-1-219-6000	Ásia/Pacífico
México:	+52-55-5201-4700	+800-7776-7776
		+603-7965-5392

www.dow.com

Este documento é destinado para uso dentro da América do Norte, América Latina, Ásia/Pacífico, Europa

Publicado em 2002-03-07

© 2021 The Dow Chemical Company

