



# DOWLEX™ 2388

## Polyethylene Resin

### Descrição geral

DOWLEX™ 2388 é um copolímero de etileno/1-octeno produzido com tecnologia de Solução proprietária da Dow. Tem uma estrutura molecular única com uma distribuição de cadeias laterais controlada, que fornece excelente propriedade de resistência ao ESCR ("stress cracking") combinada com uma excelente resistência hidrostática de longo prazo.

#### Aplicações:

Tubos para sistemas de água quente e fria, por exemplo:

- Distribuição de água potável quente / fria
- Aplicações de aquecimento / resfriamento
- Tubo mono e multicamadas
- Aplicações industriais.

#### Características principais:

- Adequado para temperaturas elevadas sem necessidade de reticulação
- Excelente desempenho de sabor e odor
- Excelente processabilidade.

#### Recomendações de processamento:

A Resina de Polietileno DOWLEX™ 2388 é fácil de processar em equipamentos tradicionais de processamento de PE. As temperaturas de extrusão típicas para processamento variam de 190 a 230°C. Para obter mais informações, consulte nosso Guia de Extrusão.

#### Atende a:

- U.S. FDA 21 CFR 175.105(c)(5)
- EU, No 10/2011

Consulte regulamentações para obter maiores detalhes.

### Aditivo

- Antibloqueio: No
- Deslizamento: No
- Auxiliar de Processamento: No

Físicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Densidade	0,941 g/cm³	0,941 g/cm³	ISO 1183
Índice de fusão			ISO 1133
190°C/2,16 kg	0,55 g/10 min	0,55 g/10 min	
190°C/5,0 kg	1,9 g/10 min	1,9 g/10 min	
Mecânicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Módulo de Tensão			ISO 527-1
0,0787 in (2,00 mm), Moldagem por compressão	93500 psi	645 MPa	
Esfórcio de tensão			ISO 527-2/50
Limite de elasticidade, 0,0787 in (2,00 mm), Moldagem por compressão	2940 psi	20,3 MPa	
Na Ruptura, 0,0787 in (2,00 mm), Moldagem por compressão	5370 psi	37,0 MPa	
Deformação por tensão			ISO 527-2/50
Limite de elasticidade, 0,0787 in (2,00 mm), Moldagem por compressão	14 %	14 %	
Na Ruptura, 0,0787 in (2,00 mm), Moldagem por compressão	780 %	780 %	
Módulo de Flexão			ISO 178
0,0787 in (2,00 mm), Moldagem por compressão	95700 psi	660 MPa	
Impacto	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Impacto Izod com entalhe	11 ft·lb/in²	23 kJ/m²	ISO 180

Dureza	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Dureza Shore D Escala, 0,0787 in (2,00 mm), Moldagem por compressão	61	61	ISO 868
Térmicas	Valor Típico (Inglês)	Valor Típico (Métrico)	Método
Temperatura de Amolecimento Vicat	256 °F	125 °C	ISO 306
CLTE - Fluxo (68 para 158°F (20 para 70°C))	1,0E-4 in/in/°F	1,8E-4 cm/cm/°C	DIN 53752
Condutividade térmica (140°F (60°C))	2,8 Btu·in/hr/ft <sup>2</sup> /°F	0,40 W/m/K	DIN 52612

### Notas

Estas são apenas propriedades típicas e não devem ser consideradas como especificações. Os utilizadores devem confirmar os resultados efectuando os seus próprios testes.

## **Gerenciamento do Produto**

A The Dow Chemical Company e suas subsidiárias ("Dow") têm uma preocupação fundamental por todos os que produzem, distribuem e usam seus produtos, bem como pelo ambiente em que vivemos. Esta preocupação é a base de nossa filosofia de Gerenciamento do Produto, pela qual nós avaliamos as informações de segurança, saúde e meio ambiente de nossos produtos e, depois, tomamos as medidas apropriadas para proteger a saúde do funcionário e pública, assim como o nosso meio ambiente. O sucesso de nosso programa de Gerenciamento do Produto está com todas as pessoas envolvidas com os produtos da Dow – desde o conceito inicial e a pesquisa até a manufatura, uso, venda, disposição e reciclagem de cada produto.

## **Aviso ao Cliente**

A Dow incentiva fortemente seus clientes a reverem tanto seus processos de manufatura como as aplicações dos produtos da Dow do ponto de vista da saúde humana e da qualidade do meio ambiente para assegurar que os produtos da Dow não sejam usados para o que não foram destinados ou testados. Os funcionários da Dow estão disponíveis para responder às perguntas e oferecer suporte técnico razoável. As literaturas de seus produtos, incluindo as fichas de informações de segurança de produtos químicos, devem ser consultadas antes que os produtos sejam usados. Estão disponíveis as atuais fichas de informação de segurança de produtos químicos da Dow.

## **Política de Aplicações Médicas**

Todo e qualquer uso de materiais da Dow em aplicação médica, seja um dispositivo, um componente ou qualquer tipo de embalagem primária ou secundária de um objeto ou substância relacionado a medicamentos, precisa ser revisado e aprovado pela Dow antes que qualquer material da Dow seja testado em tal aplicação.

A Dow solicita que os clientes que estão considerando o uso de seus produtos em aplicações médicas, notifiquem a Dow para que possam ser conduzidas avaliações apropriadas.

A Dow não endossa ou reivindica a adequação de seus produtos para aplicações médicas específicas. É responsabilidade do fabricante de dispositivos médicos ou produtos farmacêuticos determinarem se o produto da Dow é seguro, legal e tecnicamente adequado para o uso pretendido. **A DOW NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITA, REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE QUALQUER DE SEUS PRODUTOS PARA USO EM APLICAÇÕES MÉDICAS.**

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante técnico ou de vendas da Dow para solicitar um Formulário de Solicitação de Revisão para Aplicação Médica.

Detalhes adicionais da Política de Solicitações Médicas da Dow estão disponíveis em: <https://www.dow.com/en-us/support/product-safety.html>

## **Política de Tabaco e Maconha**

A Dow não apóia ou pretende que seus produtos sejam usados, direta ou indiretamente, na produção de tabaco, na fabricação de produtos derivados do tabaco, na fabricação e uso de cigarros eletrônicos / vaporização, na produção de maconha ou na fabricação de produtos à base de maconha destinada ao consumo humano, onde o produto Dow (ou seus resíduos) pode estar presente no produto acabado ou ser acusado de facilitar a entrega de nicotina, outros componentes do tabaco, maconha ou componentes de maconha.

## **Política de Uso Perigoso**

A Dow não pretende que seus produtos sejam usados em aplicações destinadas especificamente a prejudicar humanos.

## **Termo de Responsabilidade**

**NOTA:** Não serão inferidas exonerações de nenhuma patente de propriedade da Dow ou de qualquer outra empresa. Considerando-se que as condições de uso e leis aplicáveis poderem diferir de um local para outro, além de poderem sofrer alterações no decorrer do tempo, o Cliente é responsável por determinar se os produtos e as informações contidas nesse documento são apropriadas para seu uso, e garantir que seu local de trabalho e práticas de eliminação estejam em conformidade com as leis aplicáveis e outros decretos governamentais. A Dow não assume obrigações nem responsabilidades pelas informações contidas nesse documento. **NENHUMA GARANTIA É OFERECIDA POR MEIO DESTE; TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO FICAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS.**

**NOTA:** Se os produtos estiverem descritos como "experimentais" ou "em desenvolvimento": (1) as especificações do produto podem não estar totalmente definidas; (2) são requeridos análise de riscos e cuidados no manuseio e uso; (3) há grande possibilidade de a Dow alterar as especificações e/ou suspender a produção; e (4) embora a Dow possa, de tempos em tempos, fornecer amostras desses produtos, ela não é obrigada a fornecer ou comercializar de outra forma tais produtos para qualquer uso ou aplicação, seja qual for.

**AVISO:** Estes dados são baseados nas informações das quais a Dow acredita que são verdadeiras, tal como demonstrados em testes laboratoriais controlados. São oferecidos de boa-fé, mas sem garantia, como condições e métodos de uso de produtos da Dow ficam além de controlo da Dow. A Dow recomenda que o usuário prospetivo determine a adequação destes materiais e sugestões antes de adotá-los numa escala comercial.

Tanto quanto sabemos, as informações contidas dentro daqui são precisas e fiáveis a partir da data de publicação, mas não assumimos nenhuma responsabilidade pela precisão e pela integralidade de tais informações.

## **Informações adicionais**

<b>América do Norte</b>	<b>Europa/Oriente Médio</b>	+800-3694-6367
EUA e Canada:	1-800-441-4369	+31-11567-2626
	1-989-832-1426	+800-783-825
México:	+1-800-441-4369	
<b>América Latina</b>	<b>África do Sul</b>	+800-99-5078
Argentina:	+54-11-4319-0100	
Brasil:	+55-11-5188-9000	
Colômbia:	+57-1-219-6000	<b>Ásia/Pacífico</b>
México:	+52-55-5201-4700	+800-7776-7776
		+603-7965-5392

[www.dow.com](http://www.dow.com)

Este documento é destinado para uso dentro da América Latina, Ásia/Pacífico, Europa

Publicado em 2005-05-05

© 2021 The Dow Chemical Company

