



DOWLEX™ 2629UE Polyethylene Resin

Presentazione La resina polietilenica DOWLEX™ 2629UE per rotostampaggio e stampaggio a iniezione è stata messa specificamente a punto per applicazioni che richiedono una resistenza all'incrinatura da sollecitazioni ambientali e agli urti eccellenti, in associazione a deformazione ridotta e buona lavorabilità. Lavorazione e stabilizzazione: La resina polietilenica DOWLEX™ 2629UE è completamente stabilizzata contro il calore e i raggi UV, fatto che comporta un'ampia libertà di lavorazione, buona conservazione del colore e una lunga durata presunta. La versione in polvere è la resina polietilenica DOWLEX™ 2629.10UE.

Applicazioni:

- Contenitori per trasporto/stivaggio intermedi
- Fusti per prodotti chimici
- Imbarcazioni
- Contenitori per freezer
- Cassette per pesce
- Piccoli serbatoi

È conforme a:

- EU, No 10/2011
- U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.1a

Consultare le normative per ottenere i dettagli completi.

Additivo	• Antibloccante: No	• Fluidificante: No	• Agente di ausilio alla lavorazione: No
-----------------	---------------------	---------------------	--

Fisico	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Densità / Densità relativa	0,935 g/cm³	0,935 g/cm³	ASTM D792
Indice di fusione (190°C/2,16 kg)	4,0 g/10 min	4,0 g/10 min	ISO 1133
Resistenza alla fessurazione dovuta a sollecitazioni ambiente			ASTM D1693
122°F (50°C), Antarox 10%, Stampaggio per compressione	400 hr	400 hr	
122°F (50°C), Antarox 100%, Stampaggio per compressione	> 1000 hr	> 1000 hr	

Meccanico	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Sollecitazione di trazione			ISO 527-2
Yield, Stampaggio per compressione	2540 psi	17,5 MPa	
Sforzo di trazione			ISO 527-2
Break, Stampaggio per compressione	650 %	650 %	
Modulo di flessione			ISO 178
Stampaggio per compressione	93500 psi	645 MPa	

Impatto	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Energia di impatto su più assi strumentata ¹			ISO 6603-2
-4°F (-20°C), Stampaggio per rotazione	48,7 a 64,9 ft·lb	66,0 a 88,0 J	
73°F (23°C), Stampaggio per rotazione	39,8 a 53,1 ft·lb	54,0 a 72,0 J	

Durezza	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Durezza Shore			ISO 868

Shore D, Stampaggio per compressione	57	57	
--------------------------------------	----	----	--

Termico	Valore nominale (English)	Valore nominale (SI)	Metodo di prova
Temperatura di deformazione al calore			ISO 75-2/B
66 psi (0,45 MPa), Unannealed	149 °F	65,0 °C	
Temperatura di rammollimento Vicat	246 °F	119 °C	ASTM D1525 ²
Temperatura di fusione	255 °F	124 °C	DSC
Temperatura di cristallizzazione massima (DSC)	230 °F	110 °C	DSC

Notes

Queste sono solo proprietà tipiche e non devono essere ritenute delle specifiche. Gli utenti devono controllare i risultati eseguendo test propri.

¹ Piastre spesse 3 - 4 mm.

² Velocità B (120 °C/ora), Carico 1 (10 N)

Product Stewardship

The Dow Chemical Company e le sue consociate (Dow), sono particolarmente attente nei confronti di tutti coloro che producono, distribuiscono e utilizzano i suoi prodotti e alla salvaguardia dell'ambiente. Questo impegno è in linea con la nostra filosofia di "Product Stewardship" in base alla quale valutiamo i nostri prodotti in relazione agli aspetti di salute, ambiente e sicurezza e definiamo le azioni necessarie per la tutela della salute pubblica e dei nostri dipendenti e per la salvaguardia dell'ambiente. Il successo del nostro programma di Product Stewardship richiede l'impegno di ciascuna persona coinvolta con i prodotti Dow in ogni fase di realizzazione dei nostri prodotti – dal loro concepimento alla ricerca, produzione, utilizzo, vendita, smaltimento e riciclaggio.

Assistenza clienti

Dow raccomanda ai propri clienti di verificare i propri processi produttivi e l'applicazione dei prodotti Dow con riguardo alla salute umana e qualità ambientale al fine di assicurare che gli stessi non vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati provati. I dipendenti Dow sono a disposizione per rispondere ad eventuali domande e fornire il supporto tecnico adeguato. Prima dell'utilizzo di prodotti Dow, occorre inoltre consultare la relativa letteratura, incluse le schede di dati di sicurezza che sono disponibili presso Dow.

Linee Guida relative alle applicazioni medicali

NOTA RELATIVA ALLE RESTRIZIONI NELLE APPLICAZIONI MEDICALI: Dow non venderà o distribuirà deliberatamente servizi o campioni ("Prodotto") di alcun tipo destinati ad applicazioni commerciali o sperimentali finalizzate a:

- a. contatto prolungato o permanente con tessuti o liquidi dell'organismo umano. Per "prolungato" si intende un uso continuato per oltre 72 ore;
- b. l'uso in tutte le protesi cardiache, indipendentemente dalla durata del contatto, (il termine "protesi cardiache" include, a titolo esemplificativo e non limitativo, conduttori e dispositivi pacemaker, cuori artificiali, valvole cardiache, palloncini intra-aortici e sistemi di controllo, e dispositivi di assistenza per by-pass ventricolari);
- c. l'uso come componente principale nei presidi medici di rianimazione; oppure
- d. lo specifico uso nelle donne in gravidanza o in tutte le applicazioni che favoriscono o interferiscono in modo specifico con i meccanismi di riproduzione umana.

Dow richiede ai clienti che intendono usare i prodotti Dow nelle applicazioni mediche di informare Dow in modo da poter realizzare le valutazioni del caso.

Dow non promuove né dichiara l'idoneità dei propri prodotti ad applicazioni mediche specifiche. È responsabilità del fabbricante di presidi medici o di prodotti farmaceutici stabilire che il prodotto Dow sia sicuro, conforme alla normativa vigente e tecnicamente idoneo all'uso previsto. **NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, VIENE PRESTATA DA DOW CIRCA L'IDONEITÀ DI QUAISIASI PRODOTTO DOW PER USO IN APPLICAZIONI MEDICALI.**

Esclusioni di garanzia

NOTA: Non viene qui concessa alcuna licenza di utilizzo di brevetti della DOW o di terzi. Data la diversità delle condizioni di impiego, delle leggi applicabili nei vari Paesi e la possibilità che le stesse cambino nel tempo, è responsabilità del Cliente determinare se i prodotti e le informazioni ad essi inerenti sono idonei alle applicazioni desiderate. Il Cliente dovrà inoltre assicurarsi che i luoghi di lavoro e le modalità di smaltimento adottate siano conformi alla normativa vigente. Dow non assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni riportate nel presente documento. **NESSUNA GARANZIA VIENE QUI PRESTATA; SI INTENDE IN PARTICOLARE ESCLUSA QUAISASI GARANZIA CON RIFERIMENTO ALLA COMMERCIALIBILITÀ O ALL'IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER UNO SCOPO PARTICOLARE.**

NOTA: Per prodotti "sperimentali" o "in fase di sviluppo": (1) le specifiche qualitative possono non essere completamente definite; (2) è necessaria un'analisi dei pericoli e cautela nella manipolazione e nell'uso; (3) esiste una più elevata probabilità che Dow modifichi le specifiche e/o cessi la produzione; (4) sebbene Dow possa di volta in volta fornire dei campioni di tali prodotti, Dow non è obbligata a fornire o altrimenti commercializzare tali prodotti per alcun uso o applicazione di sorta.

AVVERTENZA: questi dati si basano sulle informazioni che Dow reputa essere affidabili, così come dimostrato da prove di laboratorio. Esse sono fornite in buone fede, ma senza garanzia alcuna dato che le condizioni e i metodi di uso specifici dei prodotti Dow esulano dal controllo della Società medesima. Dow raccomanda che ai potenziali utenti dei prodotti di determinare l'adeguatezza di tali materiali/consigli prima di adottarli su scala commerciale.

Al meglio delle conoscenze disponibili, le informazioni qui contenute sono considerate accurate e affidabili alla data di pubblicazione. Tuttavia la Società non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza e la completezza delle stesse.

Per ulteriori informazioni

Nord America		Europa/Medio Oriente	
USA e Canada:	1-800-441-4369 1-989-832-1426	Italia:	+800-3694-6367 +31-11567-2626 +800-783-825
Messico:	+1-800-441-4369		
America Latina		Sud Africa	
Argentina:	+54-11-4319-0100		+800-99-5078
Brasile:	+55-11-5188-9000		
Colombia:	+57-1-219-6000	Asia-Pacifico	+800-7776-7776
Messico:	+52-55-5201-4700		+603-7965-5392

www.dowplastics.com

Questo documento è finalizzato ad un utilizzo in Europa

Pubblicato nel 2005-11-17

© 2019 The Dow Chemical Company

