

DOWLEX™ 2107GC

Linear Low Density Polyethylene Resin

Übersicht

DOWLEX™ 2107GC ist bei hohen Bandgeschwindigkeiten verarbeitbar. Folien aus DOWLEX 2107GC Polyethylenharz weisen eine ausgezeichnete Dehnbarkeit, eine hervorragende Reiß- und Stoßfestigkeit sowie außergewöhnliche optische Eigenschaften auf.

Hauptmerkmale:

- Lineares Polyethylen geringer Dichte

Anwendungen:

- Gussstreckfolie

Entspricht:

- U.S. FDA FCN 424
- EU, Nr. 10/2011

Vollständige Details siehe Bestimmungen.

Additiv

- Antiblock: No
- Gießschlicker: No
- Verarbeitungshilfsmittel: No

Physikalische Eigenschaften	Nominalwert (englisch)	Nominalwert (SI)	Prüfmethode
Dichte / Spezifische Dichte	0,917 g/cm³	0,917 g/cm³	ASTM D792
Basisdichte ¹	0,917 g/cm³	0,917 g/cm³	Interne Methode
Schmelzindex (190°C/2,16 kg)	2,3 g/10 min	2,3 g/10 min	ASTM D1238
Kunststofffolie	Nominalwert (englisch)	Nominalwert (SI)	Prüfmethode
Foilendicke - ausprobiert	1 mil	23 µm	
Zugfestigkeit ²			ASTM D882
MD : Einsinkweg, 0,91 mil (23 µm)	914 psi	6,30 MPa	
TD : Einsinkweg, 0,91 mil (23 µm)	856 psi	5,90 MPa	
MD : Bruch, 0,91 mil (23 µm)	6240 psi	43,0 MPa	
TD : Bruch, 0,91 mil (23 µm)	4060 psi	28,0 MPa	
Streckdehnung ²			ASTM D882
MD : Bruch, 0,91 mil (23 µm)	470 %	470 %	
TD : Bruch, 0,91 mil (23 µm)	900 %	900 %	
Durchstoßschlag ² (0,91 mil (23 µm))	200 g	200 g	ASTM D1709A
Weiterreißfestigkeit (Elmendorf) ³			ASTM D1922
MD : 0,91 mil (23 µm)	410 g	410 g	
TD : 0,91 mil (23 µm)	540 g	540 g	
Foliendehnung - Max. Dehnung ⁴	240 %	240 %	Interne Methode
Foliendehnung - Max. Dehnung bis Durchstoß ⁵	130 %	130 %	Interne Methode
Optische Eigenschaften	Nominalwert (englisch)	Nominalwert (SI)	Prüfmethode
Glänzen (45°, 0,906 mil (23,0 µm))	92	92	ASTM D2457
Trübung (0,906 mil (23,0 µm))	0,700 %	0,700 %	ASTM D1003
Extrusion	Nominalwert (englisch)	Nominalwert (SI)	
Schmelzetemperatur	428 bis 536 °F	220 bis 280 °C	

Anmerkungen zur Extrusion

Herstellungsbedingungen für Flachfolie:

- Schmelztemperatur: 220-280 °C
- Kühlwalzentemperatur: 20-60 °C
- Bandgeschwindigkeit 150-450 m/min
- Empfohlener Messbereich: 10-60 µm

Anmerkungen

Diese Angaben sind ausschließlich als typische Eigenschaften, nicht als Spezifikationen anzusehen. Die Ergebnisse sind vom Anwender durch eigene Test zu überprüfen.

¹ Die Basisdichte wird unter der Annahme geschätzt, dass alle 1000 ppm Antiblock im Endprodukt die Dichte des Polymers um 0,006 g/cm³ erhöht. Die Basisdichte ist die geschätzte Dichte des Polymers, wenn es kein Antiblock enthielt.

² Cast film, 250 m/min; Chill roll 25°C.

³ Method B; Cast film, 250 m/min; Chill roll 25°C.

⁴ Cast film, 250 m/min; Chill roll 25°C; Measured on test stand.

⁵ Cast film, 250 m/min; Chill roll 25°C; Measured on test stand; Max pre-stretch before sharp probe penetrates.

Product Stewardship

Ein fundamentales Anliegen von The Dow Chemical Company („Dow“) und den verbundenen Unternehmen sind die Sicherheit aller Personen, die Produkte von Dow herstellen, vertreiben und einsetzen, sowie der Schutz der Umwelt. Dieses Anliegen ist die Grundlage unserer Product-Stewardship-Philosophie, in deren Rahmen wir die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltinformationen über unsere Produkte bewerten und entsprechende Schritte ergreifen, um unsere Mitarbeiter, die Öffentlichkeit und die Umwelt zu schützen. Unser Product Stewardship-Programm kann nur dann Erfolg haben, wenn all diejenigen miteinbezogen werden, die mit Dow Produkten umgehen – Forschung, Herstellung, Verkauf und Gebrauch bis hin zur Wiederverwertung bzw. Entsorgung eines jeden Produktes.

Hinweise für Kunden

Dow empfiehlt Kunden und möglichen Anwendern von Fertigungsprodukten, die aus Produkten von Dow hergestellt werden, mit Nachdruck, sowohl ihre Produktionsprozesse als auch die Anwendungen von Produkten von Dow unter dem Gesichtspunkt der menschlichen Gesundheit und der Umweltqualität zu prüfen, um sicher zu sein, dass Dow Produkte ausschließlich für den vorgesehenen oder geprüften Zweck verwendet werden. Mitarbeiter von Dow sind gerne bereit, Kunden bei der Beantwortung ökologischer Fragen bzw. Fragen der Produktsicherheit zu unterstützen. Es empfiehlt sich wichtiges Informationsmaterial von Dow, einschließlich der Material-Sicherheitsdatenblätter, vor Anwendung von Dow Produkten zu lesen. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können bei Dow bezogen werden.

Hinweise zu medizinischen Anwendungen

HINWEISE ZU BESCHRÄNKUNGEN FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN: Dow liefert weder folgende Produkte noch Produktproben oder Dienstleistungen („Produkt“), die für folgende kommerzielle oder Entwicklungsanwendungen bestimmt sind:

- den langfristigen oder dauerhaften Kontakt mit inneren menschlichen Körperflüssigkeiten oder –geweben. Als "langfristig" gilt ein über 72 Stunden andauernder Kontakt;
- die Verwendung in Herzprothesen, unabhängig von der Einsatzdauer ("Herzprothesen" einschließlich, aber nicht begrenzt auf Herzschrittmacherteile, künstliche Herzen, Herzventile, Aorta-Einschwenkkatheter und Regelsysteme sowie Teile für Herzkammerbypässe);
- die Verwendung als kritische Komponente in medizinischen Vorrichtungen, die menschliches Leben unterstützen oder aufrechterhalten oder;
- die spezifische Anwendung durch schwangere Frauen oder bei Anwendungen, die spezifisch für die Förderung oder Verhütung der menschlichen Fortpflanzung bestimmt sind.

Dow bittet nachdrücklich um Mitteilung, falls die Kunden erwägen, Dow Produkte in medizinische Anwendungen einzusetzen, damit die Durchführung adäquater Bewertungen vorgenommen werden kann. Dow bestätigt bzw. beansprucht nicht die Geeignetheit ihrer Produkte für spezifische medizinische Anwendungen. Der Hersteller von medizinischen Vorrichtungen oder Arzneimitteln hat in eigener Verantwortung sicherzustellen, dass das Produkt von Dow sicher, gesetzeskonform und für die vorgesehenen Anwendungen technisch geeignet ist. **ES WIRD HIERMIT AUSDRÜCKLICH DARAUF HINGEWIESEN, DASS WEDER STILLSCHWEIGENDE NOCH AUSDRÜCKLICHE GARANTIE BETREFFEND DIE GEEIGNETHEIT DES PRODUKTES FÜR DIE MEDIZINISCHE ANWENDUNG ABGEGEBEN WERDEN.**

Haftungsausschluss

HINWEIS: Freiheit von Patenten von Dow oder anderen Unternehmen kann nicht vorausgesetzt werden. Weil die Anwendungsbedingungen von Land zu Land unterschiedlich sind und sich mit der Zeit ändern können, liegt die Entscheidung, ob Produkte von Dow und die Informationen in diesem Dokument für die jeweilige Anwendung geeignet sind, in der Verantwortung des Kunden. Ebenso ist der Kunde allein dafür verantwortlich, dass seine Arbeits- und Entsorgungspraktiken den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Dow übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Information in diesem Dokument. **ES WERDEN HIERMIT KEINERLEI GARANTIE ABGEGEBEN. STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR VERKAUFSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN.**

HINWEIS: Sofern Produkte als Versuchs- oder Entwicklungsprodukte bezeichnet sind, weist dies auf folgende besondere Umstände hin, dass (1) die Produktspezifikationen nicht vollständig vorliegen, (2) eine Untersuchung von Gefahrenquellen und Vorsicht bei der Handhabung und der Verwendung erforderlich ist, (3) eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass Dow die Spezifikationen ändert bzw. die Produktion einstellt, (4) Dow gelegentlich Proben dieser Produkte vorlegen kann, jedoch nicht verpflichtet ist, solche Produkte zu liefern oder in den Handel zu bringen, gleich zu welchem Zweck oder zu welcher Anwendung.

HINWEIS: Diese Angaben basieren auf Informationen, die seitens Dow als zuverlässig angesehen werden, wie kontrollierte Laboruntersuchungen bereits bestätigt haben. Diese Angaben erfolgen ihm in gutem Glauben, jedoch ohne Garantie, da die Nutzungsbestimmungen und Verwendungsmethode von Dow Produkten außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Dow empfiehlt den künftigen Nutzern die Eignung dieser Materialien, einschließlich der Empfehlungen oder Vorschläge eigenständig zu prüfen, bevor diese für einen gewerbsmäßigen Umfang angepasst werden.

Wir versichern nach bestem Wissen, dass die hier enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und zuverlässig sind. Wir übernehmen jedoch keine Gewährleistung und Haftung betreffend der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen.

Zusätzliche Informationen

Nordamerika		Europa/Mittlerer Osten	+800-3694-6367
U.S.A. & Kanada:	1-800-441-4369		+31-11567-2626
	1-989-832-1426	Italien:	+800-783-825
Mexiko:	+1-800-441-4369		
Lateinamerika		Südafrika	+800-99-5078
Argentinien:	+54-11-4319-0100		
Brasilien:	+55-11-5188-9000		
Kolumbien:	+57-1-219-6000	Raum Asien-Pazifik	+800-7776-7776
Mexiko:	+52-55-5201-4700		+603-7965-5392

