



技术数据表

XIAMETER™ SH 748 UN Silicone Rubber

适用于一般模压制品的有机硅橡胶，加压固化后的各项性能达到最佳平衡

特性和优点

- 无后固化
- 81 JIS-A 型硬度
- 可上色
- 宽广的使用温度

组成

- 硅橡胶

应用

- 橡胶模压制品
- 工业胶辊

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

标准 ¹	参数	单位	数值
供货时			
CTM 0176	外观		白色
JIS K 6249	塑化度		370
固化后			
JIS K 6249	密度	g/cm ³	1.44
JIS K 6249	硬度, JIS A 型		81
JIS K 6249	拉伸强度, JIS#3	MPa	8.9
JIS K 6249	延伸率, JIS#3	%	150
JIS K 6249	线性收缩率(disc) ²	%	2.3
JIS K 6249	压力形变(在 180°C/356°F 下 22 小时)	%	12

使用 0.4 份 SILASTIC™ RC-4 50P FD Rubber Additive (2,5 二甲基 -2,5 二叔丁基过氧化己烷, 50% 纯度)制成 2 mm 厚度试片, 测试试片的获得条件为: 170°C(338°F)下模压 10 分钟。

1. CTM: 公司测试方法, 可索取 CTM 复印本。

JIS: 日本工业标准。

2. 线性收缩率取决于固化条件, 如固化剂类型、固化温度和成型品尺寸。

UNRESTRICTED – 可与任何人分享

©™ 陶氏化学公司 (“陶氏”) 或其附属公司的商标

XIAMETER™ SH 748 UN Silicone Rubber

© 2019 The Dow Chemical Company. 保留所有权利。

描述	XIAMETER™ SH 748 UN 是一种硬度为 81 的有机硅橡胶复合物，设计用于无需后固化的产品。它适用于多种利用模压技术进行生产的一般用途的有机硅橡胶产品。
应用方法	对于混和或上色，用双辊机混炼是最适宜的工艺。应认真确定混炼时制以确保材料均匀。模压时，陶氏公司推荐在 100 份原料中加入 0.4 份 SILASTIC™ RC-4 50P FD Rubber Additive。标准固化温度是 170°C(338°F)，并且固化时制取决于最终产品的厚度。
操作注意事项	本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 ZH.CONSUMER.DOW.COM 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。
储存与有效性	当在室温(避免阳光直射，最高 32°C/90°F)或以下的环境中未开封保存时，该产品自生产之日起保质期为 9 个月。
包装	该产品为 20 kg 盒装。
使用限制	本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。
健康和环境信息	为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章制度符合专家来服务客户。 有关详情，请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com，或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

