



Scheda tecnica

DOWSIL™ 791 Silicone Weatherproofing Sealant

Descrizione

Sigillante siliconico monocomponente neutro

Applicazioni

- Il Sigillante siliconico resistente agli agenti atmosferici DOWSIL™ 791 è un prodotto sigillante neutro a basso modulo di ottima qualità specificatamente progettato per sigillare pannellature in vetro, le tamponature e le facciate degli edifici.

Attributo di Sostenibilità:



Vantaggi

- Ideale per giunti di dilatazione, di collegamento, perimetrali e per altri tipi di giunti soggetti a movimenti
- Polimerizzazione neutra
- Scarso odore
- Conforme alla norma ISO 11600-F&G-25LM
- Resistente all'Ozono, alla radiazione Ultra-violetta, e a temperature estreme
- Capacità di allungamento/ compressione fino al ± 50% della larghezza del giunto originale

Proprietà Tipiche

Nota per i redattori di specifiche: questi valori non devono essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Prova	Proprietà	Unità	Valore
	Sistema di vulcanizzazione		Alcolico
	Intervallo delle temperature di applicazione	°C	Da +5 a +40
CTM ¹ 364C	Velocità di estrusione	g/minute	220
CTM 98B	Tempo di lavorabilità (23°C, 50% R.H.)	Minuti	20
CTM 95A	Tempo fuori impronta (23°C, 50% R.H.)	Minuti	30
CTM 663A	Tempo di polimerizzazione (23°C, 50% R.H.)		
	1 giorno	mm	2,0
	3 giorni	mm	4,0
CTM 97B	Peso specifico		1,50

1. CTM: Corporate Test Method (metodo interno di test); copie dei CTM sono disponibili su richiesta.

Proprietà Tipiche (Continua)

Prova	Proprietà	Unità	Valore
Polimerizzato – 2 mm di spessore provino S2 (ISO² 37/DIN³ 53 504)			
CTM 137A	Modulo al 100%	MPa	0,45
CTM 137A	Carico massimo di trazione	MPa	1,9
CTM 137A	Allungamento a rottura	%	700
Polimerizzato - Giunto T.A. 12x12x50 mm (ISO 8339/DIN 2-8339)			
CTM 677	Modulo al 100%	MPa	0,35
CTM 677	Carico massimo di trazione	MPa	0,75
CTM 677	Allungamento a rottura	%	380
CTM 99E	Durezza (Shore A)		29
ISO 7389	Recupero elastic	%	> 90
ISO 9047	Capacita' di movimento	%	±50

2. ISO: International Standardization Organization.
 3. DIN: Deutsche Industrie Norm.

Specifiche Tecniche

- Conforme a SNJF (F&G – 25E)
- ISO 11600-F&G-25LM
- DIN 18540 CLASS F
- EN 15651 - CE MARK



	Conclusione	Visiones de reglamento o protocolo
French VOC regulations	A+	Regulation of March and May 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Passato	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
CAM Edilizia Italia	Passato	Decree 11 January 2017 (GU n.23 del 28-1-2017)
AgBB/ABG	Passato	Anforderungen an bauliche Anlagen bezOglich des Gesundheitsschutzes (ABG), Entwurf 31.08.2017/August 2018 (AgBB)
Belgian Regulation	Passato	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
EMICODE	EC1 Più	April 2019
Indoor Air Comfort	Passato	Indoor Air Comfort 6.0 of February 2017
Indoor Air Comfort GOLD	Passato	Indoor Air Comfort GOLD 6.0 of February 2017
Blue Angel (DE-UZ 123)	Passato	DE-UZ 123 for "Low-Emission Sealants for Interior Use", (January 2019)
BREEAM International	Come Esempio	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
BREEAM Norway	Passato	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)
CDPH	Passato	
M1	Passato	
Byggvarubedomningen	Inserito	

©™Marchio The Dow Chemical Company ("Dow") o di sue consociate
 DOWSIL™ 791 Silicone Weatherproofing Sealant

Modalità D'uso

Preparazione della Superficie

Assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, asciutte, in buono stato e prive di brina, agenti di distacco, vecchi sigillanti e altri contaminanti che potrebbero compromettere l'adesione. Prima di applicare il sigillante, tutte le superfici devono essere pulite e sgrassate strofinando un panno pulito, liscio e privo d'olio, con un solvente adatto quale il Pulitore Universale DOWSIL™ R-40. Superficie porose quali calcestruzzo, muratura in mattoni e malta devono essere pulite meccanicamente usando una spazzola di ferro, un disco per smerigliatura o mezzo simile.

Nota: quando si utilizza un solvente, assicurarsi sempre che ci sia un'adeguata aerazione. Evitare fonti di calore, scintille e fiamme libere. Utilizzare guanti resistenti ai solventi. Osservare e seguire tutte le precauzioni elencate sull'etichetta del contenitore del solvente.

Mascheratura

Le aree adiacenti ai giunti devono essere protette con nastro di mascheratura per evitare la contaminazione dei substrati e per assicurare una sigillatura uniforme. Il nastro di mascheratura deve essere rimosso subito dopo la spatalatura.

Mano di Fondo (Primer)

Per consigli specifici, di contattare uno dei Centri di Servizio Regionali di assistenza tecnica.

Fondogiunto

Se occorre un materiale di supporto, si consiglia un fondogiunto in polietilene a cellule chiuse. In giunti troppo superficiali per poter applicare un fondogiunto si deve usare un nastro in polietilene a bassa impronta. I materiali di supporto forniscono una contropressione e prevengono un'adesione su tre lati che limita la capacità di movimento del sigillante.

Finitura

Il giunto deve essere spatalato entro 5 minuti dall'applicazione per assicurare un buon contatto tra il sigillante e i substrati. La spatalatura del sigillante fornisce una finitura uniforme e professionale.

Pulizia

Il sigillante in eccesso può essere rimosso dagli attrezzi e dalle superfici non porose prima che polimerizzi, usando il Pulitore Universale DOWSIL™ R-40. Se il sigillante è applicato in modo errato su substrati porosi, non deve essere toccato fino a polimerizzazione avvenuta e poi rimosso subito tramite pelatura, taglio altro mezzo meccanico. Occorre fare attenzione a non danneggiare superfici in plastica o rivestite.

Progettazione dei Giunti

L'ampiezza del giunto sigillante deve essere studiata per favorire la capacità di movimento del sigillante. Quando si progettano giunti usando il Sigillante Siliconico DOWSIL™ 791, l'ampiezza minima deve essere di 6 mm. Per giunti d'ampiezza pari a 6–12 mm, è necessaria una profondità di sigillatura di 6 mm. Per giunti la cui ampiezza supera i 12 mm, si deve usare un rapporto ampiezza-profondità di 2:1. Nei casi in cui sia necessario usare giunti concavi, si raccomanda un minimo di 6mm di sigillante per ogni substrato. Per giunti di dimensioni superiori ai 25 mm, si prega di contattare uno dei Centri di Servizio Regionali di assistenza tecnica.

Progettazione dei Giunti (Continua)




Figura 1: Giunto Profondo




Figura 2: Giunto Superficiale




Figura 3: Giunto Concavo

Colori

Il prodotto è disponibile in una diversa gamma di colori. Per informazioni sui colori disponibili, rivolgersi all'Ufficio vendite locale. Su richiesta, sono disponibili anche colori personalizzati.

Precauzioni nella Manipolazione

LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE PER UN USO SICURO NON SONO INCLUSE IN QUESTO DOCUMENTO. PRIMA DELL'UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE AL PRODOTTO E AL MATERIALE NONCHÉ LE ISTRUZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO SICURO E DI RISCHI PER LA SALUTE E LA PERSONA RIPORTATE SULL'ETICHETTA. LE SCHEDE RELATIVE ALLA SICUREZZA POSSONO ESSERE CONSULTATE SUL SITO WEB ALL'INDIRIZZO DOW.COM O POSSONO ESSERE RICHIESTE AL PROPRIO REFERENTE TECNICO-COMMERCIALE, AL DISTRIBUTORE LOCALE O AL SERVIZIO CLIENTI DOW.

Durata Utile e Conservazione a Magazzino

Se conservato nei contenitori originali sigillati a una temperatura massima di 30°C, il prodotto ha una vita utile di 12 mesi dalla data di produzione. Fare sempre riferimento alla data "Utilizzare entro il" riportata sulla confezione.

Confezione

Il prodotto è disponibile in cartucce da 310 ml e in salsicciotti di alluminio da 600 ml.

Limitazioni

Non usare il Sigillante Siliconico DOWSIL™ 791 su substrati bituminosi, substrati a base di gomma naturale, cloroprene o EPDM o su materiali per l'edilizia che potrebbero rilasciare oli, plastificanti o solventi. Non usare il Sigillante Siliconico DOWSIL™ 791 in uno spazio completamente racchiuso perché il sigillante necessita d'umidità atmosferica per polimerizzare. Si sconsiglia l'uso del Sigillante Siliconico DOWSIL™ 791 su giunti in immersione o in giunti che potrebbero essere sottoposti a sovrasollecitazione o abrasione. È possibile che si verifichi una sbavatura su substrati porosi quali calcestruzzo, marmo, granito e altre pietre naturali. Su substrati sensibili si devono eseguire prove specifiche.

Si sconsiglia l'uso del Sigillante Siliconico DOWSIL™ 791 per applicazioni su vetrazione strutturale o vetrocamera.

Questo prodotto non è testato né se ne dichiara l'idoneità per l'impiego in campo medico o farmaceutico.

Informazioni sulla Salute e Sull'ambiente

Per fornire ai propri clienti un adeguato supporto alle loro esigenze di sicurezza dei prodotti, Dow ha dato vita a una estesa organizzazione per la Gestione del Prodotto (Product Stewardship). Inoltre, un gruppo formato da specialisti nelle problematiche legate all'ambiente, alla salute e alle normative del settore è sempre a disposizione per rispondere a ogni quesito.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dow.com o contattare il proprio referente locale Dow.

Considerazioni sullo Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità con tutti i regolamenti locali, statali (provinciali) e regionali. I contenitori vuoti potrebbero contenere residui pericolosi. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro e conforme alle leggi previste.

È responsabilità dell'utente verificare che le procedure di trattamento e smaltimento rispettino i regolamenti locali, statali (provinciali) e regionali. Rivolgersi a un rappresentante tecnico Dow per ulteriori informazioni.

Programma di Gestione del Prodotto

Dow tiene nella massima considerazione tutti coloro che producono, distribuiscono e utilizzano i suoi prodotti, oltre che l'ambiente in cui viviamo. Tale considerazione è alla base della filosofia di Gestione dei nostri prodotti, grazie alla quale analizziamo le informazioni di sicurezza, salute e di natura ambientale relative ai nostri prodotti per poi attuare le misure necessarie per proteggere la salute pubblica e degli operatori, oltre che l'ambiente. Il successo del nostro programma di stewardship riguarda ogni persona interessata dai prodotti Dow: dall'ideazione e dalla ricerca, fino alla fabbricazione, all'uso, alla vendita, allo smaltimento e al riciclo di ogni prodotto.

Informativa per i Clienti

Dow incoraggia caldamente i suoi clienti a rivedere sia i loro processi di fabbricazione che la loro applicazione dei prodotti Dow in una prospettiva basata sulla qualità ambientale e della salute umana per garantire che i prodotti Dow non siano utilizzati in modi per cui non sono stati concepiti o testati. Il personale Dow è pronto a rispondere a qualsiasi domanda e a fornire una ragionevole assistenza tecnica. Prima di utilizzare i prodotti Dow, consultare la letteratura riguardante i prodotti Dow, fra cui le schede dati di sicurezza. Le schede dati di sicurezza aggiornate sono disponibili presso Dow.

dow.com

AVVERTENZA: Non si dovrà inferire alcuna libertà dalla violazione di brevetti di proprietà di Dow o altri. Poiché le condizioni d'uso e le leggi applicabili potrebbero differire da una località all'altra e potrebbero subire variazioni nel tempo, il Cliente avrà la responsabilità di stabilire se i prodotti e le informazioni riportati in questo documento sono idonei al suo utilizzo e di assicurare che il suo luogo di lavoro e le sue pratiche di smaltimento siano conformi alle leggi vigenti in materia e a ogni altra disposizione governativa. Il prodotto mostrato nella presente documentazione potrebbe non essere disponibile per la vendita e/o in tutte le regioni geografiche in cui vi è una rappresentanza Dow. Le dichiarazioni effettuate potrebbero non essere state approvate per l'uso in tutti i paesi. Dow non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente documento. Quando ci si riferisce a "Dow" o alla "Società" si intende l'entità giuridica Dow che commercializza i prodotti al Cliente, fatta salva diversa indicazione esplicita. NON VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA; VIENE INOLTRE ESPRESSAMENTE ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI.



©™Marchio The Dow Chemical Company ("Dow") o di sue consociate
DOWSIL™ 791 Silicone Weatherproofing Sealant

© 2017–2025 The Dow Chemical Company. Tutti i diritti riservati.

Form No. 62-1636-04-0325 S2D