



技术数据表

SYL-OFF™ 7955 Emulsion Coating

特性和优点

- 固化膜对许多压敏粘合剂具有良好的脱模性
- 涂层坚固耐用
- 形成不迁移、不粘连的涂层
- 高剪切稳定性
- 低起泡可能性

组成

- 活性有机官能硅氧烷

应用

本产品适用于以下应用中的一般和特殊离型基材：

- 用于图形和玻璃膜的离线膜
- 用于皮革的流延用纸
- 非粘黏性包装
- 用于压敏胶层/标签的离型涂层

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
形态		水性乳液
外观		乳白色
活性成分	%	40
pH		5.0
25°C (77°F) 下的比重	g/cm ³	0.99
闭杯闪点	°C (°F)	> 100 (212)

操作注意事项

SYL-OFF™ 7955 Emulsion Coating 在静置状态下缓慢产生氢气。在碱、重金属或其化合物存在的情况下，氢气的释放速率就会加快。此类混合物必须保存在通风容器中，并提供足够的通风，以防止氢气在工作区域积聚。

远离热源、火花和明火。

操作注意事项(继续)

该产品直接接触眼睛可引起轻微刺激反应，用清水清洗 15 分钟即可有所缓解，然后就医。

处理本产品时应佩戴安全眼镜。

处理本产品后，特别是在吃东西、饮水或吸烟前，请洗手。

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 DOW.COM/ZH-CN 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

储存与有效性

当存放在 5°C (41°F)–30°C (86°F) 的密闭且通风的容器中时，该产品保质期为生产之日起 12 个月。

请勿将产品冷冻，这样会令其失效。

通风容器必须直立存放。

包装

该产品有 20 kg、200 kg 和 1000 kg 三种包装。样品采用 1 kg 包装。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 dow.com/zh-cn，或咨询您当地的陶氏代表。

处置注意事项

本产品的处置请遵循所有当地、州政府（省政府）以及联邦政府的法规。空的包装容器可能含有具有危险性的残留物。必须以安全和合乎法规的方式对本材料及其包装容器进行处置。

使用者有责任确保处理和处置程序符合当地的、州政府的（省政府的）以及联邦政府的法规要求。要了解更多信息，请联系陶氏技术代表。

产品监管

陶氏抱着一个基本原则，就是关怀所有制造、分销和使用其产品的人员以及我们生活的环境。这是我们的产品监管原则的基础，我们根据监管原则评核我们产品的安全、卫生和环境信息，然后采取适当措施来保护我们的员工、公共卫生和环境。我们产品监管程序的成功取决于与陶氏产品有关的每一名人员 - 从每件产品的构思和研究开始到制造、使用、销售、处置以至循环再生。

客户注意事项

陶氏积极鼓励其客户从人员健康和环境保护出发，全面检查其生产工艺以及陶氏产品的应用，以保证陶氏产品不会被用于非预期或未经试验的用途。陶氏人员将回答您的问题并提供合理的技术支持。客户在使用陶氏产品之前，应该查阅陶氏的产品文献，包括安全数据表。最新的安全数据表可从陶氏获得。

请注意：本文件中的内容不得推定为授予了可侵犯陶氏或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地而异，客户有责任确定文件中的产品和信息是否适合其本身使用，并确保自己的工作场所以及处置规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。本文件中所述的产品可能并非在陶氏开展业务的所有地区均有销售和/或提供。文中的产品说明可能并未获准在所有国家和地区使用。陶氏对文件中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。文中提及“陶氏”或“公司”之处均指向客户销售产品的陶氏法律实体，除非另有明确说明。陶氏不提供任何保证；对于产品的可售性或某一特定用途的适用性，陶氏不提供任何明示或暗示的保证。

