



技术数据表

VORASURF™ SZ 3601 Additive

用于生产高回弹模塑聚氨酯泡沫棉的有机硅添加剂

特性和优点

- 非水解型
- 良好的泡沫棉透气性

应用

- VORASURF™ SZ 3601 Additive 是一种非水解型有机硅添加剂，用于生产高回弹模塑聚氨酯泡沫棉。

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
外观		透明无色液体
颜色(Gardner)		1
粘度 (25°C)	mm ² /s	11

应用方法

推荐用 VORASURF™ SZ 3601 Additive 制备高回弹模塑聚氨酯泡沫棉。制备此类泡沫棉时，其用量为每 100 份多元醇使用 1 份 VORASURF™ SZ 3601 Additive。最佳添加剂用量由特定发泡配方决定。

操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 DOW.COM/ZH-CN 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

储存与有效性

产品应在 40°C (104°F) 或更低温度下保存于未开封的原装容器中。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 dow.com/zh-cn，或咨询您当地的陶氏代表。

请注意：本文件中的内容不得推定为授予了可侵犯陶氏或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地而异，客户有责任确定文件中的产品和信息是否适合其本身使用，并确保自己的工作场所以及处置规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。本文件中所述的产品可能并非在陶氏开展业务的所有地区均有销售和/或提供。文中的产品说明可能并未获准在所有国家和地区使用。陶氏对文件中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。文中提及“陶氏”或“公司”之处均指向客户销售产品的陶氏法律实体，除非另有明确说明。陶氏不提供任何保证；对于产品的可售性或某一特定用途的适用性，陶氏不提供任何明示或暗示的保证。

